



認定番号 1106-04401-38

認定合格証

メッシュシート

UK-333S

UK-777S

NON-HALOGEN K-3000S

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成23年 6月30日

キョーワ株式会社 殿
(能登工場)

社団法人 仮設工業
会長 鈴木






試験番号 1106-04401-3803

発行日：平成23年6月30日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会

会長 鈴木 芳美



- 申請者 キョーワ株式会社
- 工場名 能登工場
- 種類、型式及び数量 メッシュシート UK-777S 4枚
- 適用規格・基準 社団法人仮設工業会認定基準
第11章メッシュシート
- 試験実施日 平成23年5月31日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「4構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「6強度等」に適合している。

(2) - 1 網地の引張試験

ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
網地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
強度 [kN]	2.02	1.96	1.95	1.83	1.77	1.70
強度と伸びとの積[kN・mm]	118.8	109.6	109.4	106.2	99.9	90.5
認定基準による値	強度		1.47kN 以上			
	強度と伸びとの積		68.6kN・mm以上			

(2) - 2 はとめ等の装着部の引張試験

ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
網地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
荷重0.49kNの時点までの外れ・破れ等の異常	無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	1.58	1.26	1.36	1.05	1.11	1.47
認定基準による値	外れ・破れ等の異常		異常の無いこと			
	強度		0.98kN 以上			

(2) - 3 落下試験

供試体 No.	2	3	4
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	貫通しないこと		

(3) 表示

認定基準「7表示」に適合している。

8 特記事項

充実率 0.7